

General ABS, POLYLAC® PA-757K January 1, 2020

Описание продукта: Высокий глянец, средняя ударпрочность

Свойства	Тестовый метод	Условие испытания	Unit	PA-757K
Предел прочности	ISO 527	50 mm/min	MPa	46
Относительное удлинение при растяжении	ISO 527	50 mm/min	%	20
Прочность на изгиб	ISO 178	2mm/min	MPa	69
Модуль упругости при изгибе	ISO 178	2 mm/min	GPa	2.4
Izod Ударная вязкость	ISO 180	4mm/23°C	kJ/m2	18
Charpy Ударная вязкость	ISO 179	4mm/23°C	kJ/m2	20
Показатель текучести расплава	ISO 1133	200°C, 5kg	cm3/10min	1.6
		220°C, 10kg		18
Твердость	ASTM D785	-	-	R-116
Плотность	ISO 1183	23°C	g/cm3	1.04
Температура размягчения Vicat.	ISO 306	10N, 50°C/hr	°C	103
Температура теплового искажения.	ISO 75-2	1.8MPa .annealed	°C	98
		1.8MPa.unannealed		83
Воспламеняемость	File No.E194560 UL&C-UL	-	-	1.5mm HB

Генеральный директор



Егоров П.Г.

